FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT

CIRE TRANSPARENTE

Cire de protection des cavités.

Description du produit:

Cette cire est un produit liquide pour une excellente protection des corps creux des voitures, camions et autobus. Ce produit a aussi des caractéristiques polaires conférant une adhérence excellente sur métaux et ne coule pas. Repéllant d'eau et action pénétrante. Après évaporation du solvant, fournit un film sec, cireux et de coloration transparente qui résiste aux températures élevées (+160°C). Pour cela aussi applicable comme protecteur de compartiment moteur. Si La cire réchauffe par soleil ou chaleur de moteur, n'a t'il pas la senteur caractéristique de corps creux cires conventionnelles.

Application:

La cire est applicable comme produit anti corrosive pour la protection des corps creux de voitures, camions et autobus. La cire peut être appliqué aussi comme protection de pièces de machines, outillages et appareillages devant supporter un entreposage prolongé à l'air libre en :

- Industrie automobile
- Carrosserie
- Garages, ateliers
- Industrie métallurgique
- Industrie navale
- Industrie autobus

Caractérisation chimique:

Solvants, cires et additifs.

Spécification:

État physique		:	Liquide			
Couleur	Visuel	:	Blanc/transparent			
Viscosité (20°C)	Brookfield	:	20	-	40	Pas (Spindle 3/V½)
Viscosité (20°C)	DIN 53211 DIN cup 4 mm	:	20	-	40	Seconde
Densité (20°C)	DIN 51757	:	0,83	-	0,87	kg/ltr.
Teneur en matières sèches	DIN 53216 (3 heures 120°C)	:	44,8	-	48,8	%

Propriétés physiques et chimiques:

Temps ouvert	à ± 20°C, 65% RV	:	90	-	120	Minute (± 100 mu)
Température de séchage	à ± 20°C, 65% RV	:	4	-	6	Heure (± 100 mu)
Résistance chimique	Durci résistant à	:	Eau, sel de salage, huile, acides légers et bases			
Résistance température	Durci résistant à	:	-25	°C -	+160	°C
Consommation	Épaisseur de couche ± 200 mu mouillé	:	± 0,2 ltr/m^2			
Nettoyer	Matériel frais Matériel durci	:	Solvants Mécaniquement			
Diluant		:	Solvants			
Brouillard salin	DIN 50021	:	Jusqu'à 1000 Heure Ri 0 à 100 mu couche sèche			
Flexibilité	DIN 53152 (+70°C)	:	Pas de formation de fissures, Pas de renoncement total			

DIN 53152 (-30°C)	:	Pas de formation de fissures, Pas de renoncement total
Adhère sur	:	Sur différentes surfaces métaux

Mode d'emploi:

Agiter avant l'emploi. Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépoussiéré, sans rouille et graisse. Selon l'application ce produit peut être délayé avec solvant. La cire peut être appliquée à la pompe airless avec des nozzles spéciales, mais il est aussi possible d'évaporer avec un UBC pistolet classique sous une pression de 3 à 6 bars. Application à la brosse ou au rouleau est aussi possible. Le produit peut être vaporisé sans vapeurs et ne coule pas. Des pollutions éventuelles, comme les appareils utilisés, peuvent être nettoyées facilement dans un état 'frais' avec un solvant.

Stockage:

Ne pas stocker le produit au-dessous de +10ºC et au-dessus de +30ºC. Protéger l'emballage contre soleil direct et chaleur. Stocké frais et dans un endroit sec le produit peut être tenu au minimum 2 années.

Emballage:

Le produit est fabriqué sous marque privée et peut être livré en différents emballages, dépendant de votre débit annuel. En fonction de cette fabrication sous marque privée vous pouvez munir l'emballage choisi de votre propre marque.

En vente :

1 x	200 ltr fût
1 x	60 ltr fût
12 x	1 ltr bidon

En même temps il est possible de faire lithographier l'emballage choisi ou de le faire étiqueter avec votre propre étiquette. Pour des renseignements supplémentaires concernant les différentes possibilités d'emballage vous pouvez vous adresser à notre département de vente.

Remarque:

Tous les valeurs sont basées sur nos propres tests et observations et par conséquent ne peuvent pas servir de moyen à faire des revendications sous quelque forme que ce soit. Nous vous conseillons par conséquent de tester l'adaptation du produit avant utilisation. Nous sommes à votre disposition de tout conseil.

ZI DE BRUMATH - 4, rue des Frères Lumière - 67172 BRUMATH CEDEX
Tel *: +33 (0)3.88.69.40.39 -* Fax *: +33 (0)3.51.08.15.85*